



INT.0175

**SANAZIEG**

Специфичен лепилен разтвор за фугиране и запълване на откритата лицева зидария

 **Митнически код**

3824 5090

 **Опаковки**

- Торба от 25 kg
- Палет: 50 x (Торба от 25 kg)

 **Приложение**

- Мистрия
- Дозиращ пистолет
- Помпа
- Шпатула

Група  
**Intotech**  
Продуктова  
линия  
• Opus  
• Sanageb

Вид  
Гипсови и фини шпакловки за крайна обработка

Функционални категории  
• Мазилка на зидария с мазилки и материали за изглаждане  
• Декоративни, консолидиращи, видими стилове на зидария

Компоненти  
Монокомпонентен

Външен вид  
Праx

## Сертификати и разпоредби



**EN 998-1**

Гипсови замазки за вътрешна и външна употреба - Замазка с общо предназначение (GP)



### Sanageb - Естествени продукти за екологосъобразно строителство

Продукт от линията Sanageb, продуктовата линия на Azichem Srl, посветена от 1994 г. на продуктите за екологосъобразно строителство и зелено строителство, екологична рехабилитация, топлоизолация и енергоспестяване.

## Описание на продукта

Залепващ хоросан с висока степен на дишане и формоване, на основата на хидравлична вар, за запълване на фуги между каменни елементи, тухли, лети форми, декоративни артефакти и др., при интервенции при био-строителство, при ново строителство и при реставрация на исторически и монументални сгради. Към него могат да се добавят оцветяващи почви, декоративни инертни материали и т.н.

## Допълнителна информация

SANAZIEG е продукт, състоящ се от хидравлична вар, бутицин, каолин, калциев казеин, сол на Виши, винена киселина, амониеви соли и естествени влакна. Има висока хигроскопичност и възможност за дишане, не съдържа цимент, смоли, разтворители и радиоизлъчващи елементи.

## Консумация

Приблизително 1,6 kg SANAZIEG на кубичен дециметър обем за пълнене (средно 10-15 kg/m<sup>2</sup> тухлена зидария за пълнене).

## Сфери на приложение

Свързване и запълване на междинни пространства между тухли или между тухли и камъни, в корнизи, и декоративни изделия и др., при реставрация и обновяване на старинни и исторически сгради.

## Основни характеристики



Съхранение:  
12 месеца



Максимален диаметър агрегат:  
0.8 mm



Смесете с вода:  
14-16 %



Годност на съда:  
60 min



Налични цветове  
Светъл лешник

## Технически характеристики

Капиларна абсорбция (UNI EN 13057): 0.40 kg•h<sup>0.5</sup>/m<sup>2</sup>

Коефициент на пропускливост (UNI EN 1015-19): 18 μ

Пълно втвърдяване (при 20°C): 30 дни

Връзка на сцепление (UNI EN 1015-12): 1.42 N/mm<sup>2</sup>

Устойчивост на компресия (UNI EN 1015): > 23 N/mm<sup>2</sup>

Устойчивост на огъване (UNI EN 1015-11): > 4.5 N/mm<sup>2</sup>

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
**azichem**

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Актуализация на: **20.12.2019**  
Условия за продажба и правни  
предупреждения, достъпни на  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

## Почистване на инструменти

- Вода

## Позволени повърхности

- Тухли
- Смесени зидарии
- Каменна зидария

## Подготвяне на повърхностите

Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах, и т.н., подходящо наситени с вода до достигане на състояние на "насищане при суха повърхност".

## Начин на приложение

Изсипете около 2/3 от водата за смесване в смесителя. Постепенно се добавя SANAZIEG и необходимата вода, като смесването се удължава до получаването на хомогенна смес без бучки с желаната консистенция. Приблизително необходимата вода за сместа е приблизително 14-16% (3,5 - 4 литра на торба от 25 kg).

Нанася се с мистрия, механична машина за шпакловане и т.н., в празнини, пригответни, както е посочено.

За да се подчертае агрегата, избършете с влажна гъба или четка веднага щом започне втвърдяването на шпакловката SANAZIEG. За по-значими отстранявания, напръскайте със забавящи разтвори от типа PRERIT непосредствено след нанасянето.

## Складиране и Съхранение

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага.



## Предупреждения, предпазни мерки, Екология

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променени по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични - физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

Защитете свежите повърхности от пряка слънчева светлина, дъжд и вятър, обърнете внимание на влажното продължително втвърдяване.

*SANAZIEG се произвежда/разпространява от*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



Актуализация на: **20.12.2019**  
Условия за продажба и правни  
предупреждения, достъпни на  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)